

PRODUKTSPECIFIKATION

Undersøgelseshandsker i nitril uden pudder (med fingerteksturering)

AFSNIT I: PRODUKTBEKRIVELSE

1.1 Type	Undersøgelseshandsker i nitril u. pudder, klorbehandlet på den ene side, ikke-sterile
1.2 Materiale	100% syntetisk nitril.
1.3 Farve	Blå.
1.4 Udformning og egenskaber	Ambidekstral, strukturering på fingrene, rullet manchet.
1.5 Pudder	Uden pudder til smøring.
1.6 Opbevaring	Handskerne vil bevare deres egenskaber, så længe de opbevares tørt. Undgå direkte sollys.
1.7 Lagerholdbarhed	Handskerne har en lagerholdbarhed på 5 år fra fremstillingsdato under de nævnte opbevaringsforhold.
1.8 Emballageform	1 karton x 10 dispenserbokse x 100 stk. handsker.
1.9 Størrelsesmærkning	Handkestørrelsen er angivet med sort skrift i afkrydsningsfeltet på hver enkelt karton.

AFSNIT II: YDELSESKRAV

(Stikprøveplan – DS/ISO 2859 Enkelt stikprøve)

Nr.	Karakteristika	Inspektionsniveau	AQL	Referencestandard
2.1	Dimensioner	Median af 13 prøveemner		DS/EN455-2: 2009 + A2 : 2013
2.2	Fysiske egenskaber	Median af 13 prøveemner		DS/EN455-2: 2009 + A2 : 2013
2.3	Kontrol for huller (vandtæthedstest)	G1	1,5	DS/EN455-1:2000
2.4	Synlige defekter:			
(I)	Meget synlige	G1	2,5	Intern referencestandard
(II)	Mindre synlige		4,0	
2.5	Emballagedefekter:			
(I)	Lovrelaterede	G1	**	
(II)	Visuelle	G1	4,0	
(III)	Kritiske (inkl. handsketælling)	S2	4,0	
2.6	Rester af frit pudder	N=5	▪	DS/EN455-3:2006 ASTM D6319-10 ASTM D6124-06 (2011)
2.7	Miks størrelse / miks handske	Ikke tilladt		

** Uacceptabelt på alle niveauer

AFSNIT III: YDELSESSPECIFIKATIONER

3.1 Mål

Beskrivelse	Størrelse	Standard
Længde (mm)	Alle størrelser	Min. 240
Håndbredde (mm)	XS	76 ±3
	S	84±3
	M	94±3
	L	105±3
	XL	113±3
Tykkelse (mm) *enkelt væg	Alle størrelser	Finger: 0,09±0,02 Håndflade: 0,07±0,02

3.2 Fysiske egenskaber

Beskrivelse	Standard	
	Før ældning	Efter ældning
Gennemsnitlig kraft ved brud (N)	Min. 6	Min. 6

3.3 Fri for huller

Stikprøvestørrelsen og det tilladte antal handsker i prøverne, der ikke overholder kravene, skal fastlægges ifølge stikprøveplanen DS/ISO 2859-I. Enkelt stikprøve med anvendelse af inspektion og acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) som beskrevet i afsnit II: Ydelseskrav.

3.4 Synlige defekter

Stikprøvestørrelsen og det tilladte antal handsker i prøverne, der ikke overholder kravene, skal fastlægges ifølge stikprøveplanen DS/ISO 2859-I. Enkelt stikprøve med anvendelse af inspektion og acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) som beskrevet i afsnit II: Ydelseskrav.

3.5 Emballagedefekter

Stikprøvestørrelsen og det tilladte antal handsker i prøverne, der ikke overholder kravene for lovrelaterede, synlige og kritiske emballagefejl, skal fastlægges ifølge stikprøveplanen DS/ISO 2859-I. Enkelt stikprøve med anvendelse af inspektion og acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) som beskrevet i afsnit II: Ydelseskrav (handsketælling = 100 stk. iflg. Vægt pr. dispenserboks).

3.6 Rester af fri pudder, maks 2 mg pr. handske.

